

Nombre del producto:	Aislamiento de lana mineral de vidrio sin polimerizar con ECOSE® Technology	Página:	1/13
Fecha de revisión:	2015-10-26	Impresa el:	2015-10-26
No. de producto:	KI_DP_103	SDS-ID:	USs-ES/1.1

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto: Aislamiento de lana mineral de vidrio sin polimerizar con ECOSE® Technology

Sinónimos, nombres comerciales: Uncured Insulation, Amber Uncured Blanket Insulation, Black Uncured Blanket Insulation

Revisión: Fecha: 2015-10-26

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados: Aislamiento acústico o térmico para uso en aplicaciones técnicas, aplicaciones industriales y en construcción de edificios.

Usos desaconsejados: Ningunos/as conocidos/as.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Oficina central Knauf Insulation LLC
One Knauf Drive
Shelbyville
IN 46176-1496
Tel: 800 825 4434
sds@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.us

Región: Estados Unidos, Central & Sudamérica

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de urgencias: 24hr: Chemtrec Tel: 800 424 9300

Nombre del producto: Aislamiento de lana mineral de vidrio sin polimerizar con ECOSE® Technology
Fecha de revisión: 2015-10-26
No. de producto: KI_DP_103

Página: 2/13
Impresa el: 2015-10-26
SDS-ID: USs-ES/1.1

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla


Clasificación según la Norma de Comunicación de Peligros OSHA (29 CFR 1910.1200)
: Producto no clasificado.

2.2. Elementos de la etiqueta

Contiene: Ninguno.
Pictograma de peligro: Ninguno.
Palabra de advertencia: Ninguno.
Indicaciones de peligro: Ninguno.
Consejos de prudencia:
- Prevención Ninguno.
- Respuesta Ninguno.
- Almacenamiento Ninguno.
- Eliminación: Ninguno.
Información suplementaria que debe figurar en la etiqueta: Ninguno.

Las siguientes frases y pictogramas se imprimen en el embalaje.

El efecto mecánico de las fibras en contacto con la piel puede causar picor temporal.



www.knaufinsulation.com/comfort-and-handling

2.3. Otros peligros

Ninguno.

Resumen de peligros

Peligros Físicos: Ninguno.

Peligros para la salud: Irritación mecánica de la piel, los ojos y las vías respiratorias superiores.

Peligros para el medio ambiente: Ninguno.

Síntomas principales: El contacto con la piel, los ojos y la vías respiratorias superiores puede provocar irritación mecánica. La lana mineral de vidrio biosoluble está clasificada como polvo desagradable por la OSHA.

Nombre del producto:	Aislamiento de lana mineral de vidrio sin polimerizar con ECOSE® Technology	Página:	3/13
Fecha de revisión:	2015-10-26	Impresa el:	2015-10-26
No. de producto:	KI_DP_103	SDS-ID:	USs-ES/1.1

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1. Sustancias

<u>%:</u>	<u>N.º CAS:</u>	<u>Nombre químico:</u>	<u>Clasificación:</u>	<u>Notas:</u>
75-99	-	Lana mineral de vidrio biosoluble	-	(1), (2), (3)
1-25	-	Termoestable, agente de fijación de polímero inerte derivado de almidones de plantas	-	(1)

Notas:

(1) La identidad química específica y/o concentración porcentual exacta es secreto industrial.

(2) Fibras de vidrio (silicato) artificiales de orientación aleatoria con contenido en óxido alcalino y alcalinotérreo (Na₂O+K₂O+CaO+MgO+BaO) mayor del 18% en peso, que cumplen los requisitos de la Nota Q del Reglamento n.º 1272/2008 y, en consecuencia, no están clasificadas como carcinógenas.

(3) Todos los productos Knauf Insulation cubiertos por esta hoja de datos de seguridad tienen la certificación independiente de EUCEB de fabricación basada en fórmulas de vidrio biosolubles y, por tanto, están exentos de los requisitos de etiquetado según las

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Notas para el usuario:

Entregar esta hoja de datos de seguridad al médico asistente. En caso de presentares síntomas, aplicar medidas de primeros auxilios adecuadas.

Notas para el médico: Ninguno/a en particular.

Inhalación: Retirar de la exposición. Enjuagar la boca y limpiar el polvo de las vías respiratorias.

Contacto con la piel: Si se da la irritación mecánica, quítese la ropa contaminada y lávese la piel con cuidado usando agua y jabón.

Contacto con los ojos: Aclare abundantemente con agua durante más de 15 minutos.

Ingestión: Beba mucha agua si se produce una ingestión accidental.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

El contacto con la piel, los ojos y la vías respiratorias superiores puede provocar irritación mecánica. La lana mineral de vidrio biosoluble está clasificada como polvo desagradable por la OSHA.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Si persiste cualquier reacción adversa o malestar de los anteriormente expuestos, busque consejo médico profesional.

Atención médica/tratamientos: Ninguno/a en particular.

Nombre del producto:	Aislamiento de lana mineral de vidrio sin polimerizar con ECOSE® Technology	Página:	4/13
Fecha de revisión:	2015-10-26	Impresa el:	2015-10-26
No. de producto:	KI_DP_103	SDS-ID:	USs-ES/1.1

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Agua, espuma, dióxido de carbono (CO₂) y polvo seco.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Los productos no representan un peligro de incendio en uso, sin embargo, los materiales de embalaje o revestimiento pueden ser inflamables. Los productos de combustión de producto y embalaje, dióxido de carbono, monóxido de carbono y algunos gases residuales como amoníaco, óxidos de nitrógeno y sustancias orgánicas volátiles.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En grandes fuegos en zonas con aireación deficiente, que afecten a materiales de embalaje, puede ser necesario llevar máscara de protección.

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales: Minimizar el contacto directo con la piel para evitar irritaciones mecánicas. En ambientes polvorientos, utilizar máscara de protección adecuada como 3M 8210, N95 o equivalente. Utilice gafas normales o protectoras para trabajar con aislamiento de lana mineral a una altura superior a los hombros o en entornos polvorientos. Siempre que sea posible, utilice ventilación natural durante la instalación al objeto de reducir al mínimo los niveles de polvo.

Después de cualquier contacto con el producto, lave la piel con agua fría para reducir los posibles efectos de irritación mecánica. Eliminar el producto sobrante conforme a las normativas locales.

Procedimientos de emergencia: Utilizar el equipo de protección personal recomendado en el apartado 8 de la hoja de datos de seguridad.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No pertinente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

En entornos polvorientos, utilizar aspiradores cuando sea posible para minimizar los niveles de polvo.

6.4. Referencia a otras secciones

Para la protección personal, vea la sección 8. Para la eliminación de desperdicios, vea la sección 13.

Nombre del producto:	Aislamiento de lana mineral de vidrio sin polimerizar con ECOSE® Technology	Página:	5/13
Fecha de revisión:	2015-10-26	Impresa el:	2015-10-26
No. de producto:	KI_DP_103	SDS-ID:	USs-ES/1.1

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Garantizar una protección respiratoria adecuada si los posibles niveles de polvo superan PEL/TLV.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Para asegurar el funcionamiento óptimo del producto, cuando haya quitado o abierto el embalaje, los productos deben almacenarse en el interior o cubrirse para protegerlos de la entrada de lluvia o nieve.

La disposición del almacenaje debería garantizar la estabilidad de los productos apilados y se recomienda el uso del concepto FIFO (primeros artículos en entrar, primeros en salir).

7.3. Usos específicos finales

Aislamiento acústico o térmico para uso en aplicaciones técnicas, aplicaciones industriales y en construcción de edificios.

Nombre del producto:	Aislamiento de lana mineral de vidrio sin polimerizar con ECOSE® Technology	Página:	6/13
Fecha de revisión:	2015-10-26	Impresa el:	2015-10-26
No. de producto:	KI_DP_103	SDS-ID:	USs-ES/1.1

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control

Estados Unidos

Valores límite de la exposición:

<u>N.º CAS:</u>	<u>Nombre químico:</u>	<u>Como:</u>	<u>Valores límite:</u>	<u>Cat.:</u>	<u>Notas:</u>	<u>Referencia:</u>
-	Fibras de lana mineral de vidrio	-	1 fiber/ml	TWA	A3	ACGIH
-	Fibras de lana mineral de vidrio	-	5 mg/m3	TWA	-	NIOSH
-	Partículas no clasificadas de otra forma, fracción inhalable	-	15 mg/m3	TWA	-	OSHA
-	Partículas no clasificadas de otra forma, fracción respirable	-	5 mg/m3	TWA	-	OSHA

Notas: (A3) - Fibras más largas que 5 µm; diámetro menor que 3 µm; proporción mayor que 5:1 según lo determinado mediante el método de filtros de membrana a 400-450X aumentos (objetivo de 4 mm) con iluminación de contraste de fases.
- Lana mineral de vidrio biosoluble - Véase la sección 3.

8.2. Controles de la exposición

Medidas técnicas: Este producto se ha diseñado para ser moldeado y polimerizado bajo presión y a altas temperaturas. El proceso de moldeado genera olor y humo. Asegurar suficiente ventilación mecánica o natural para que la liberación de gases residuales producto del proceso de polimerización de aglutinante y las concentraciones de fibras se mantenga por debajo de PEL/TLV. Utilizar un extractor local si es preciso. Los equipos de potencia deben llevar dispositivos antipolvo adecuados.

Protección de los ojos: Utilice gafas normales o protectoras para trabajar con aislamiento de lana mineral a una altura superior a los hombros o en entornos polvorientos.

Protección cutánea: Minimizar el contacto directo con la piel para evitar irritaciones mecánicas.

Protección respiratoria: En entornos polvorientos, utilizar una protección respiratoria adecuada.

Medidas de higiene: Después de cualquier contacto con el producto, lave la piel con agua fría para reducir los posibles efectos de irritación mecánica.

Peligros térmicos: No pertinente.

Nombre del producto:	Aislamiento de lana mineral de vidrio sin polimerizar con ECOSE® Technology	Página:	7/13
Fecha de revisión:	2015-10-26	Impresa el:	2015-10-26
No. de producto:	KI_DP_103	SDS-ID:	USs-ES/1.1

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

<u>Aspecto:</u>	Sólido.
<u>Forma:</u>	Bobinas., fibra suelta, Panel.
<u>Color:</u>	Marrón.
<u>Olor:</u>	No pertinente.
<u>Umbral olfativo:</u>	No pertinente.
<u>pH:</u>	No pertinente.
<u>Punto de fusión/punto de congelación:</u>	No pertinente.
<u>Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:</u>	No pertinente.
<u>Punto de inflamación:</u>	No pertinente.
<u>Temperatura de autoignición (°F)</u>	No pertinente.
<u>Inflamabilidad (sólido, gas):</u>	No pertinente.
<u>Límite de inflamabilidad - inferior (%):</u>	No pertinente.
<u>Límite de inflamabilidad - superior (%):</u>	No pertinente.
<u>Presión de vapor:</u>	No pertinente.
<u>Densidad de vapor:</u>	No pertinente.
<u>Tasa de evaporación:</u>	No pertinente.
<u>Densidad relativa:</u>	7 - 96 kg/m ³
<u>Coeficiente de reparto (n-octanol/agua):</u>	No pertinente.
<u>Solubilidad:</u>	Por lo general, inerte químicamente e insoluble en agua.
<u>Punto de descomposición (°F):</u>	No pertinente.
<u>Viscosidad:</u>	No pertinente.
<u>Otros datos:</u>	Diámetro nominal de las fibras 3 - 8µm Los longitud pondera el diámetro medio geométrico menos 2 errores estándar: < 6 µm Orientación de las fibras: Aleatorio

Nombre del producto: Aislamiento de lana mineral de vidrio sin
polimerizar con ECOSE® Technology
Fecha de revisión: 2015-10-26
No. de producto: KI_DP_103

Página: 8/13
Impresa el: 2015-10-26
SDS-ID: USs-ES/1.1

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

Ninguno.

10.2. Estabilidad química

El aglutinante se descompone por encima de 400°F

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguno.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Calentamiento por encima de 400°F

10.5. Materiales incompatibles

El ácido fluorhídrico reaccionará con y disolverá el vidrio.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ninguno en condiciones normales de uso.

Nombre del producto:	Aislamiento de lana mineral de vidrio sin polimerizar con ECOSE® Technology	Página:	9/13
Fecha de revisión:	2015-10-26	Impresa el:	2015-10-26
No. de producto:	KI_DP_103	SDS-ID:	USs-ES/1.1

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Ingestión: No peligroso por ingestión.
Inhalación: Irritación mecánica de las vías respiratorias superiores.
Contacto con la piel: Irritación mecánica de la piel.
Contacto con los ojos: Irritación mecánica de los ojos.
Síntomas: El contacto con la piel, los ojos y la vías respiratorias superiores puede provocar irritación mecánica. La lana mineral de vidrio biosoluble está clasificada como polvo desagradable por la OSHA.

Información sobre efectos toxicológicos:

Toxicidad aguda: No se han identificado datos para el producto en su conjunto. Datos referidos a los componentes:

Lana mineral de vidrio biosoluble
Resultado - DL50
Especie - N/D
Dosis - N/D
Exposición - N/D

Nombre del producto: Termoestable, agente de fijación de polímero inerte derivado de almidones de plantas.
Resultado - DL50
Especie - N/D
Dosis - N/D
Exposición - N/D

Lesiones o irritación ocular graves: Puede causar irritación mecánica de los ojos.
Corrosión o irritación cutáneas: Puede causar irritación mecánica de la piel.
Sensibilización respiratoria o cutánea: No se han identificado datos relativos a este producto o sus componentes.

Mutagenicidad en células germinales: No se han identificado datos relativos a este producto o sus componentes.

Carcinogenicidad: Los resultados de un ensayo de biopersistencia mediante instilación intratraqueal han demostrado que las fibras de más de 20 µm de longitud de este producto tienen una vida media ponderada inferior a 40 días, de forma que el producto no se clasifica como Ninguno de los componentes de este producto figura como carcinógeno en las clasificaciones OSHA, IARC o NTP.

Toxicidad para la reproducción: No se han identificado datos relativos a este producto o sus componentes.

Efectos sobre el desarrollo: No se han identificado datos relativos a este producto o sus componentes.
STOT - Exposición única: No se han identificado datos relativos a este producto o sus componentes.
STOT - Exposición repetida: No se han identificado datos relativos a este producto o sus componentes.
Peligro de aspiración: No pertinente.

Nombre del producto:	Aislamiento de lana mineral de vidrio sin polimerizar con ECOSE® Technology	Página:	10/13
Fecha de revisión:	2015-10-26	Impresa el:	2015-10-26
No. de producto:	KI_DP_103	SDS-ID:	USs-ES/1.1

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad

Ecotoxicidad: Este producto no es, por composición, ecotóxico para el aire, el agua o la tierra.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Producto inorgánico inerte termoestable, agente de fijación de polímero inerte derivado de almidones en plantas; 1 - 25%

12.3. Potencial de bioacumulación

No es bioacumulable.

12.4. Movilidad en el suelo

No se considera móvil. Menos del 1% de carbono orgánico lixiviable, si se deposita en un vertedero.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No pertinente.

12.6. Otros efectos adversos

Ningunos/as conocidos/as.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Residuos: Eliminar de conformidad con la normativa aplicable.

Envases contaminados: Llevar los contenedores vacíos a un centro de tratamiento de residuos autorizado para su reciclaje o eliminación.

Métodos de eliminación: Este producto no está clasificado en el Reglamento de Gestión de Residuos (peligrosos) según RCRA. Puede eliminarse en vertederos. En caso de duda, consultar a la sucursal local de la USEPA, al departamento de salud pública local o a las autoridades locales responsables de la gestión de vertederos.

Nombre del producto: Aislamiento de lana mineral de vidrio sin
polimerizar con ECOSE® Technology
Fecha de revisión: 2015-10-26
No. de producto: KI_DP_103

Página: 11/13
Impresa el: 2015-10-26
SDS-ID: USs-ES/1.1

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1. Número ONU

No está regulado.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No está regulado.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

No está regulado.

14.4. Grupo de embalaje

No está regulado.

14.5. Peligros para el medio ambiente

No está regulado.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No está regulado.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC

No está regulado.

Nombre del producto:	Aislamiento de lana mineral de vidrio sin polimerizar con ECOSE® Technology	Página:	12/13
Fecha de revisión:	2015-10-26	Impresa el:	2015-10-26
No. de producto:	KI_DP_103	SDS-ID:	USs-ES/1.1

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Estado OSHA: Etiquetado: Este producto está clasificado como polvo desagradable según criterios OSHA. Clasificado como no peligroso.

Listada(s) en TSCA: Todos los componentes de este producto están incluidos o exentos de la lista de inventario TSCA.

Cantidad sujeta a notificación según CERCLA: No está regulado.

SARA Título III:

Sección 302 Extremadamente peligroso: No está regulado.

Sección 311/312 Categorías de peligro: No está regulado.

Sección 313 Sustancias químicas tóxicas: No registrado.

Ley sobre agua potable segura y sustancias tóxicas de California (prop. 65): Este producto está exento de los requisitos de etiquetado según esta ley.

De acuerdo con la práctica industrial, Knauf Insulation ha decidido seguir proporcionando a sus clientes la información necesario con el objetivo de garantizar el manejo y uso seguro de la lana mineral durante la vida útil del producto.

Nombre del producto:	Aislamiento de lana mineral de vidrio sin polimerizar con ECOSE® Technology	Página:	13/13
Fecha de revisión:	2015-10-26	Impresa el:	2015-10-26
No. de producto:	KI_DP_103	SDS-ID:	USs-ES/1.1

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

Etiquetado conforme con OSHA HCS (2012): Producto no clasificado.

Abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad:

CAS: Chemical Abstract Service
CFR: Code of Federal Regulations
EUCEB: European Certification Board for Mineral Wool Products
IARC: International Agency for Research on Cancer
NTP: National Toxicology Program
OSHA: Occupational Safety and Health Administration (United States)
PEL: Permissible Exposure Limit
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SARA: Superfund Amendments and Reauthorization Act
SDS: Safety Data Sheet
STEL: Short Term Exposure Limit
TLV: Threshold Limit Value
TSCA: Toxic Substances Control Act
USEPA: United States Environmental Protection Agency

Todos los productos fabricados por Knauf Insulation están hechos con fibras no clasificadas y están certificados por EUCEB.

Los productos que cumplen los requisitos de la certificación EUCEB pueden reconocerse por el logotipo de EUCEB impreso en el envase.

Se puede obtener más información de:

www.euceb.org
www.knaufinsulation.com



Información adicional:

Cambios en las Secciones: 8
Nuevo formato del documento Fecha: 2015-10-26
Fecha de modificaciones previas: 2015-08-26

Además, en 2001, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) modificó la clasificación de las fibras de vidrio de lana mineral de vidrio, pasándola del Grupo 2B (posiblemente cancerígeno) a «no clasificable como cancerígeno para human

Las informaciones contenidas en esta ficha de datos de seguridad se basan en los datos que obran actualmente en nuestro poder y son fehacientes a condición de que el producto se emplee en las condiciones indicadas y de conformidad con la aplicación especificada en el envase y/o en la documentación técnica. Cualquier otro uso del producto, eventualmente en combinación con otros productos o procesos, será responsabilidad del usuario.